SERVECON

Sellador

SOUDAFLEX

- Alta elasticidad y resistencia
- Ideal para construcción
- Adhiere múltiples superficies
- Resistente a rayos UV

Soudaflex 40FC es un sellador-adhesivo monocomponente elástico de alta calidad a base de poliuretano.

Realizamos envíos a todo el **Perú**

Somos fabricantes expertos

Sellador
SOUDAFLEX

Propiedades

- Muy fácil de aplicar
- Permanentemente elástico tras el curado
- Excelente resistencia a la radiación ultravioleta
- Muy buena adherencia a muchos materiales
- Excelente resistencia a numerosos productos químicos
- Sin formación de manchas en piedra natural

Aplicaciones

- Todas las aplicaciones de sellado y pegado del sector de la construcción.
- Sellado de juntas en contracción de suelos de hormigón.
- Pegado de tejas.
- Distintos sellados en el mercado de la construcción.
- Pegado elástico fuerte en construcciones con vibraciones.

Embalaje

- **Color:** blanco, gis
- **Embalaje:** 310 ml alu cartucho, 300 ml bolsa, 600 ml bolsa, otros envases, previa solicitud

Período de validez

12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C.

Método de aplicación

- **Método de aplicación:** Con una pistola de armazón de batería, neumática o manual.
- **Limpieza:** Limpiar con Aguarrás o Soudal Limpiador de superficies inmediatamente después de usar (antes del curado).
- **Acabado:** Con una solución jabonosa o la solución de acabado de Soudal antes del desollado. Reparación: Con el mismo material

Recomendaciones

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información. Utilizar solamente en áreas bien ventiladas.
Peligroso. Respetar las precauciones de uso

Contáctanos al:

+51 965 458 460 proyectos@serveconsac.com serveconsac.net Mz F1 Lt 18 Lúcumo, Lurín

Sellador

SOUDAFLEX

SERVECON

Especificaciones

Base	**Poliuretano**
Consistencia	**Pasta estable**
Sistema de curado	**Curado por humedad ambiente**
Formación de piel* (a 23°C y 50% de humedad relativa)	**Ca. 25 min**
Velocidad de curado* (a 23°C y 50% de humedad relativa)	**3 mm/24h**
Dureza**	**40 ± 5 Shore A**
Densidad	**1,30 g/ml**
Recuperación elástica (ISO 7389)**	**> 80 %**
Contorsión máxima permitida	**± 20 %**
Tensión máxima (ISO 37)**	**1,70 N/mm²**
Módulo de elasticidad 100% (ISO 37)**	**0,80 N/mm²**
Elongación de ruptura (ISO 37)**	**700 %**
Resistencia a la temperatura**	**-30 °C → 90 °C**
Temperatura de aplicación	**5 °C → 35 °C**

*Estos valores pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos. ** La información se refiere al producto completamente curado.

Contáctanos al:

+51 965 458 460 proyectos@serveconsac.com serveconsac.net Mz F1 Lt 18 Lúcumo, Lurín